

DATOS DEL PRODUCTO

RES-CURE DH 100

Compuestos de curado de color ámbar, a base de agua, disipantes, de resina de hidrocarburos.



VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE

RES-CURE DH 100



CÓMO FUNCIONA

Aplicado a la superficie del hormigón recién colocado, RES-CURE DH forma rápidamente una membrana resistente a la humedad, evitando la rápida evaporación del agua de mezcla de hormigón necesaria para el curado del hormigón y el desarrollo de la resistencia.

APLICACIONES

- ◆ Utilizar sobre superficies horizontales de hormigón después del acabado final.

VENTAJAS

- ◆ Disponible en versión sólida al 10%.
- ◆ Promueve la retención del agua de mezcla original durante las primeras etapas de curado, permitiendo que el concreto desarrolle la máxima resistencia, densidad y dureza superficial.
- ◆ Minimiza la fisuración superficial del concreto y el agrietamiento debido a la pérdida excesiva de humedad, especialmente durante el clima caliente y / o ventoso.
- ◆ Proporciona resistencia temporal a daños en la ducha de lluvia y penetración de suciedad, aceite, grasa, marcas de neumáticos, etc. que pueden manchar el concreto durante la construcción, reduciendo los costos finales de limpieza.
- ◆ Evita la adherencia del mortero y las salpicaduras de concreto durante la construcción, ayudando a limpiar.
- ◆ No contiene ceras, parafinas, gomas o aceites.
- ◆ Normalmente se seca a un estado libre de polvo y de tachuelas en 30 minutos.
- ◆ Normalmente se disipa dentro de 30-90 días. (Ver PRECAUCIONES)
- ◆ Cumple con ASTM C 309, Tipo 1, Clase A y B y AASHTO M 148, Tipo 1, Clase B. Póngase en contacto con Nox-Crete para obtener más detalles. Cumple con los requisitos del USDA para el contacto incidental con alimentos.
- ◆ Green Engineered™ - mejor para la salud y el medio ambiente.

▲ PRECAUCIONES ▲

- ◆ No lo use en concreto arquitectónico o donde el aspecto de la superficie del concreto curado sea crítico.
- ◆ No utilice donde las superficies tratadas deben ser cubiertas con concreto o yeso.
- ◆ No utilice con otros selladores de suelo, tratamientos, separadores, selladores, adhesivos, revestimientos de suelo de baldosas resistentes, pinturas de hormigón, etc. que puedan entrar en contacto con las superficies tratadas

con Res-Cure DH sin una prueba previa del sitio para determinar la compatibilidad.

- ◆ La exposición a la luz ultravioleta hará que RES-CURE DH se vuelva ámbar o amarillo en color, lo que puede ser objetable en apariencia.
- ◆ Las superficies tratadas pueden resbalarse antes de secarse y cuando se mojan con agua o líquidos después del secado.
- ◆ Numerosos factores, incluyendo la exposición a la luz solar, la tasa de aplicación del producto y las condiciones de alcalinidad, pueden afectar positivamente o negativamente a la oxidación o velocidad de disipación de RES-CURE DH.
- ◆ La eliminación completa de películas de RES-CURE DH no oxidadas o parcialmente oxidadas puede requerir el uso de decapantes basados en disolventes, chorro de arena u otros medios mecánicos.
- ◆ Proteger del congelamiento. Si se deja congelar, el envase del producto puede romperse y la estabilidad de la emulsión de este producto puede verse afectada, haciendo difícil mantener el producto mezclado durante la aplicación. No se debe utilizar el producto sospechoso de congelación.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto. No utilice el producto caducado. El uso del producto caducado puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.
- ◆ No se recomienda para la aplicación cuando la temperatura del aire es inferior a 40° F (4° C).

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la documentación actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y el diseño de la mezcla de concreto tienen un efecto importante en la selección de productos, métodos de aplicación, procedimientos y tasas, apariencia y rendimiento. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realice una prueba de producción adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades compradas pueden aplicarse satisfactoriamente y lograr el aspecto y el rendimiento deseados en las condiciones de uso previstas.
- ◆ RES-CURE DH se entrega listo para su uso. No diluir. Mezcle bien antes de usar, evitando la incorporación de aire en el producto.
- ◆ La velocidad de aplicación típica varía con las condiciones del sustrato y oscila entre 50 y 500 sf / gal (1.25 sm / L a 12.5 sm / L).
- ◆ Se puede aplicar con cepillos o rodillos, pero los

RES-CURE DH 100

Cures / Cure & Seal Compounds



chemical solutions to concrete problems

mejores resultados se consiguen utilizando aplicadores de lana de cordero o pulverizadores de baja presión. Los pulverizadores de compresión manual como el PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER de Nox-Crete proporcionan buenos resultados para áreas más pequeñas. Las áreas grandes pueden ser tratadas económicamente con pulverizadores de energía. (NOTA: el producto es incompatible con muchos disolventes orgánicos y / o diluyentes que pueden estar presentes como residuo en los interiores del pulverizador, mangueras o tuberías de presión. Enjuagar con una solución de detergente caliente antes de aplicar RES-CURE DH).

- ◆ Permita la evaporación completa del agua de purga de superficie antes de la aplicación para evitar la falta de adhesión a la membrana y un mal rendimiento de curado.
- ◆ Aplicar a temperaturas del sustrato de más de 55° F (13° C). El producto se puede aplicar a temperaturas de sustrato más bajas por encima de la congelación, pero se requiere un tiempo de curado prolongado del producto. No aplicar a temperaturas del aire o del sustrato a temperaturas inferiores o iguales a la congelación o cuando se espera que tales temperaturas sean de 6 horas después de la aplicación.
- ◆ Aplicar uniformemente al punto de saturación y al aspecto de la película superficial continua IMMEDIATAMENTE después del acabado final y después de la desaparición del brillo superficial del agua. El concreto debe estar húmedo, pero no mojado en la superficie.
- ◆ Aplicar sobre superficies verticales inmediatamente después de la eliminación del molde.
- ◆ Evite carreras, charcos y aplicación excesiva.
- ◆ Para lograr el máximo rendimiento de curado, se debe realizar una segunda aplicación en ángulo recto con la aplicación inicial. La segunda aplicación se puede aplicar tan pronto como la primera aplicación se vuelva libre de tachuelas.
- ◆ El equipo de aplicación se debe limpiar con agua y jabón inmediatamente después del uso.

DATOS TÉCNICOS

	RES-CURE DH 100
Color (Wet / Dry)	Milky Brown / Amber
Clarity	Opaque
Odor	Pleasant
VOC	g / L <120
Bulk Density	8.29 lbs. / gal. (994 g / L)
Flash Point	>105° F (>41° C)
Freeze Point	32° F (0° C)
Dry (Dust Tack Free)	30 minutes - 1 hour
Dry (Light Traffic)	12 hours
Dry (Normal Traffic)	24 hours
Recoating Time	1 hour

Cumple con las normas ASTM C 309, Tipo 1, Clase A y B y AASHTO M 148, Tipo 1, Clase B. Cumple con los requisitos del USDA para contacto incidental con alimentos.

EMBALAJE

Empaquetado en cubos de 5 galones (19 L) y tambores de 55 galones (208 litros).

DURACION

La vida útil es de un año. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto a la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, ya sea expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.