

## SEASONOX EXT



Compuesto de condimentos a base de agua para superficies de aluminio extruido.

### CÓMO FUNCIONA

SEASONOX EXT forma una reacción química en la superficie de las formas de aluminio extruido que reduce el enlace químico (pegado) que puede tener lugar entre el aluminio extruido y el concreto fresco.

### APLICACIONES

- ◆ Se utiliza para acondicionar (estacionar) nuevas formas de aluminio extruido.

### VENTAJAS

- ◆ Alternativa superior al tradicional y marginalmente eficaz proceso de recubrimiento en polvo.
- ◆ La alta viscosidad garantiza un acondicionamiento uniforme cuando se utiliza en aplicaciones verticales u horizontales en ambas superficies lisas.
- ◆ Cuando se utiliza en combinación con NOX-CRETE FORM CLEAN para tres versiones y ALUMI-NOX o ALUMI-CON diluido 6: 1 para cada vertido después, el aluminio forma la tira limpia y está libre de acumulación de concreto.
- ◆ Inodoro.
- ◆ Listo para usar.
- ◆ Secado rápido.
- ◆ Cumple con todos los requisitos federales y estatales de COV.

### ▲ PRECAUCIONES ▲

- ◆ No lo utilice a temperaturas inferiores a 50° F (10° C).
- ◆ No utilice en formas de aluminio que no estén limpias y libres de acumulación de concreto, revestimientos, aceites de forma u otros materiales extraños que puedan interferir con el proceso de reacción normal.
- ◆ Proteger del congelamiento. Permitir que el producto se congele puede hacer que el recipiente se rompa y los componentes activos se separen, resultando en un pobre rendimiento del producto. No se debe utilizar el producto sospechoso de congelación.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto. No utilice el producto caducado. El uso de un producto caducado puede resultar en un mal rendimiento o falla del producto.

### INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicite la literatura actual del producto, las etiquetas y las hojas de datos de seguridad del fabricante y lea detenidamente antes de usar el producto.
- ◆ Las condiciones ambientales del sitio, las condiciones del sustrato y la construcción tienen un impacto importante en la selección de productos, métodos de aplicación, procedimientos y tasas, apariencia y desempeño. La literatura de productos proporciona información general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, es obligatorio que el comprador o el instalador realicen una prueba de sitio adecuada antes del uso a escala de campo (independientemente de cualquier otra representación verbal o escrita) para verificar que el producto y las cantidades adquiridas pueden aplicarse satisfactoriamente y Condiciones de uso.
- ◆ Mezclar antes de cada retirada del recipiente.
- ◆ Antes de la aplicación, verifique que la temperatura del aire y la superficie de aluminio no sean inferiores a 50° F (10° C). Los mejores resultados se consiguen si las temperaturas del aire y de la forma están por encima de los 70° F (21° C).
- ◆ Antes de aplicar, verifique que todas las superficies estén libres de acumulación de concreto, revestimientos, aceite u otros materiales extraños que pudieran interferir con el proceso de reacción normal de SEASONOX EXT. Lavar con energía todas las formas nuevas con agua tibia y un detergente de grado comercial para quitar el exceso de aceite / grasa del molino.
- ◆ La tasa de aplicación típica es de 400 - 500 sf / gal. (10-13 sm / L).
- ◆ Aplique el producto en los rieles laterales mientras los formularios estén todavía en pilas.
- ◆ Rodar el SEASONOX EXT sobre la superficie de manera uniforme usando el rodillo de la siesta apropiado: rodillo de siesta de 1/2 pulgada (13 mm).
- ◆ Evita el encharcamiento.
- ◆ Permita que el producto se seque completamente en las superficies de la forma y no enjuague.
- ◆ SEASONOX EXT tarda 48 horas en reaccionar completamente con el aluminio extruido. Deben pasar 48 horas antes de que el concreto se vierta contra las superficies de formas tratadas.

SEASONOX EXT

Form Treatment



chemical solutions to concrete problems

- ◆ Al completar la aplicación SEASONOX EXT y antes de colocar el concreto contra la superficie del formulario, aplique una capa ligera de NOX-CRETE FORM CLEAN o ALUMI-CON diluida 3: 1 con un portador de petróleo (no agua) a 800 a 1,000 pies cuadrados / gal . (20-25 sm / l) Continúe utilizando FORM CLEAN o 3: 1 ALUMI-CON como agente de liberación por un mínimo de tres derrames contra las superficies tratadas SEASONOX EXT para completar el proceso de secado.
- ◆ No utilice aditivos minerales en el hormigón vertido contra las superficies tratadas con SEASONOX EXT durante los primeros tres vertidos y mantenga la relación agua / cemento lo más baja posible durante el mismo período de tiempo.
- ◆ Después de los tres primeros vierte, use ALUMI-NOX R o ALUMI-CON diluido 6:1 con agua o petróleo para todos los derrames subsiguientes.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Density</b>	11.26 lbs/gal (1350 g/L)
<b>Color</b>	Colorless
<b>Clarity</b>	Clear
<b>Odor</b>	None
<b>Flash Point</b>	None
<b>Flammability</b>	Nonflammable
<b>Freeze Point</b>	32° F (0° C)

## EMBALAJE

Empaquetado en cubos de 5 galones (19 L) y tambores de 55 galones (208 litros).

## DURACION

La vida útil es de dos años. Uso antes de la fecha de "USO POR" indicada en el embalaje del producto.

## MANEJO / ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco dentro de un rango de temperatura entre 40° F (4° C) y 100° F (38° C).

## DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las oficinas corporativas en Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. mantiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados de todo el mundo. Para obtener información de origen o técnica, llame al 800-669-2738 o al 402-341-2080.

## GARANTÍA LIMITADA

AVISO-LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto para la venta sujeto a, y el Comprador y todos los usuarios se consideran que han aceptado, las siguientes condiciones de venta y garantía limitada que sólo puede ser variado por acuerdo escrito de un oficial corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de NOX-CRETE está autorizado a otorgar ninguna garantía o renunciar a la limitación de responsabilidad establecida a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto cuando se compró fue defectuoso y estuvo dentro del período de uso indicado en el envase o cartón, cuando se utiliza, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con nuevo producto sin cargo para el comprador.

NOX-CRETE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, con respecto a este producto. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. En ningún caso NOX-CRETE será responsable de los daños especiales, indirectos o consecuentes que resulten del uso o manipulación del producto y ninguna reclamación de ningún tipo deberá ser mayor en cantidad que el precio de compra del producto con respecto al cual se reclaman daños .

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO HACE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DESPUÉS DE SER APLICADO POR EL COMPRADOR Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.